


Technisches Datenblatt Korkboden WRT

Test	Norm	Einheit	HQ WRT Korkboden
Einsatzbereich	EN 685	Klasse	
Allgemeine Eigenschaften	EN 14085		
Maße	EN 427	mm	905 x 295 x 10,5
Spezifisches Gewicht	EN 672	kg/m ³	760
Gewicht / m ²	EN 430	g/m ²	8.000
Maßstabilität	EN 699	%	< 5
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/mk	0,105
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² · K/W	0,102
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efls1
Rutschhemmung	EN 13893	Koeff.	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschallverbesserung	ISO 140-8	dB	16
Begeherschall	NF S 31-074	dB	78
Stuhlrollentest	EN 425	Effekt	keine Beschädigung (c)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine Beschädigung (d)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Fleckempfindlichkeit	EN 438	Klasse 1 = Oberfläche zerstört Klasse 5 = keine sichtbare Veränderung	5 (m)
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	ppm	0,01 (Klasse E1)
(PCP) pentachlorophenol	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	0,5 (PCP frei)
VOC Emission	CEN ENV 13419 (ECA-IAQ)	Ökologische Bewertung	Positiv


(a) Folgende Produkte wurden getestet: Desinfektionsmittel, Petroleum, Spiritus, C₂H₅OH, NH₄OH, Zitronensäure

(c) Keine Veränderung oder Ablösung der Nutzschicht

(d) Keine Beschädigung der Nutzschicht

(l) Folgende Substanzen wurden getestet: Aceton, Kaffee, NaOH, Hydrogensuperoxyd (H₂O₂, 3%), Schwarze Schuhcreme, Zitronensäure (10% Lösung)

(m) Aceton bewirkt Beschädigungen gemäß Kl.1



- 1 WRT-Versiegelung
- 2 Kork-Furnier
- 3 Flexible, isolierende Korkschicht
- 4 HDF-Trägerplatte mit CORKLOC[®]Verbindungssystem
- 5 Integrierte isolierende Kork-Dämmunterlage



Geringe Beanspruchung im gewerblichen Bereich



Stuhlrolleneignung



Fußbodenheizungseignung



Gewerbereich (Kl. 31)



Wohnbereich (Kl. 23)